



Техническая информация

03 / 2013

Armstrong DLW AG
Stuttgarter Straße 75
D-74321 Bietigheim-Bissingen
phone: +49 71 42 – 71 658
fax: +49 71 42 – 71 650
e-mail: spaterok@armstrong.com Germany

DLW PUR ECO SYSTEM – 100% Полиуретановый слой (толщина 22 мкрн, +/- 2), закрепленный ультрафиолетовым излучением, химическая стойкость PH 12.

Стойкость к образованию пятен по EN 423

Химикаты	Индекс после чистки	
	После 2-х часов	После 30 мин
Этанол (96%)	0	0
Ацетон (100%)	0	0
Этил ацетат (100%)	0	0
Нормальный гексан (100%)	0	0
Перекись водорода (3%)	0	0
Раствор Люголя (Йод) (1%)	4	4
Серная кислота (30%)	0	0
Соляная кислота (10%)	0	0
Азотная кислота (10%)	0	0
Гидроксид натрия (50%)	0	0
Аммоний (25%)	0	0
Уайт спирит	0	0
Чистящее средство типа «Мистер Пропер»	0	0
Абразивное чистящее средство типа "Viss"	0	0
Чистящее средство «Уксусная кислота»	0	0
Чистящее средство типа „Linax GR“	0	0

Интерпретация результатов согласно EN 423: Индекс:	След после чистки
0	Никаких следов
1	Очень слабый след
2	Слабый след
3	Заметный след
4	Очень заметный след